



Estelle

Produktprofil für Polsterstoffe im Wohnbereich | gemäß DIN EN 14465:2006

			Kategorie
	Scheuerbeständigkeit (Touren) EN ISO 12947-1,2	>100.000 (Martindale)	A
	Pillbildung EN ISO 12945-2 (2.000 T)	4	B
	Zugfestigkeit EN ISO 13934-1 Kette: Schuss:	1080 N 1200 N	A A
	Weiterreißfestigkeit EN ISO 13937-3 Kette: Schuss:	220 N 200 N	A A
	Nahtschiebewiderstand EN ISO 13936-2 Kette: Schuss:	4.0 mm 5.0 mm	A A
	Reibechtheit trocken EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	5 5	A A
	Reibechtheit nass EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	5 5	A A
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02-2 helle Farben: dunkle Farben:	5 4-5	B B
	Erlaubte Farbtoleranz DIN EN 20105-A02	min. Note 4	bestanden

geprüft durch:



...als geprüfte Mitglied
supporting member
since 2011



Artikelspezifikation:

Rollen Länge:	~35 m	Breite:	147 cm + - 2 cm
Nutzbreite:	145 cm + - 2 cm	Gewicht m DIN EN 12127:	810 g + - 5 %
Materialstärke:	1.6 mm + - 2 %	Gewicht m² DIN EN 12127:	550 g + - 5 %

Zusammensetzung:

	Oberfläche EU 1007 2011:	76% Polyester, 16% Viskose, 8% Leinen
	Grundgewebe EU 1007 2011:	-

Empfohlene Pflegekennzeichnung:

Waschen	Bleichen	Trocknen	Bügeln	Chem. Reinigung

Warentypische Eigenschaften:

Geringfügige Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Produktions-Chargen sind nicht vermeidbar. Fadenverdickungen, Knoten und Fremdeinschüsse können bei Webstoffen nicht ausgeschlossen werden. Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Materialbedingt kann eine leichte Streifenwirkung auftreten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettverschlüssen zu erwarten. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Fremdfasern entstehen. Ein gewisses Maß an Ausbleichen der Farben aufgrund von Abrieb durch Beanspruchung liegt in der Natur eines Gewebes. Bezugsstoffe mit Naturfaseranteil neigen zu geringer Lichtechtheit. Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb schneller und deutlicher auf als dunkle Farben. Bei hellen Farben kann es in Kombination mit dunklen oder intensiven Farbtönen zu einer Farbmigration | Farbwanderung kommen. Dunkle und intensive Farben neigen zu Farbabrieb. Bezugsstoffe mit Naturfaseranteil neigen zur Kitterempfindlichkeit.

Gebrauchs- und Pflegehinweise:

Bitte beachten Sie die Hinweise zu Gebrauch und Pflege unter www.eurotex2000.com | Pflegehinweise. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Reinigung, Pflege, nachträgliche Imprägnierung und Haustiere entstanden sind.

Reinigung:

Wichtige Informationen und nützliche Tipps für die optimale Reinigung und Pflege Ihres Bezugsstoffs finden Sie auf www.2-clean.de.

Ausrüstung:

Mai 2020

www.eurotex2000.com