Ethan

Produktprofil für Polsterstoffe im Wohnbereich | gemäß DIN EN 14465:2006

			Kategorie
	Scheuerbeständigkeit (Touren) EN ISO 12947-1,2	>50.000 (Martindale)	A
	Pillbildung EN ISO 12945-2 (2.000 T)	4	B
	Zugfestigkeit EN ISO 13934-1 Kette: Schuss:	 1200 N 1800 N	 A A
	Weiterreißfestigkeit EN ISO 13937-3 Kette: Schuss:	 250 N 380 N	 A A
	Nahtschiebewiderstand EN ISO 13936-2 Kette: Schuss:	 4.5 mm 5.0 mm	 A B
	Reibechtheit trocken EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	 4-5 4	 A A
	Reibechtheit nass EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	 4-5 4	 A A
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02-2 helle Farben: dunkle Farben:	 >5 5	 A B
	Erlaubte Farbtoleranz DIN EN 20105-A02	min. Note 4	bestanden

geprüft durch:

supporting member since 2011

ChemVerbotsV
BedGgstV

Intertek

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 20.0.31368 HOHENSTEIN HTTI geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Artikelspezifikation:

Rollen Länge:	~35 m	Breite:	143 cm + | - 2 cm
Nutzbreite:	140 cm + | - 2 cm	Gewicht m DIN EN 12127:	830 g + | - 5 %
Materialstärke:	1.5 mm + | - 2 %	Gewicht m² DIN EN 12127:	580 g + | - 5 %

Zusammensetzung:

	Oberfläche EU 1007|2011:	98% Polyester, 2% Nylon
	Grundgewebe EU 1007|2011:	100% Polyester

Empfohlene Pflegekennzeichnung:

Waschen | Bleichen | Trocknen | Bügeln | Chem. Reinigung

Warentypische Eigenschaften:

Geringfügige Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Produktions-Chargen sind nicht vermeidbar. Fadenverdickungen, Knoten und Fremdeinschüsse können bei Webstoffen nicht ausgeschlossen werden. Auch warentypisch aufgerautes Flachgewebe kann im Gebrauch weiter aufrauen. Durch die aufgeraute Oberfläche kann eine leichte warentypische Streifenwirkung auftreten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettverschlüssen zu erwarten. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Fremdfasern entstehen. Florlagenveränderungen | Sitzspiegel sind bei aufgerauten Geweben unvermeidlich. Ein gewisses Maß an Ausbleichen der Farben aufgrund von Lichteinfall oder Abrieb durch Beanspruchung liegt in der Natur eines Gewebes. Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb schneller und deutlicher auf als dunkle Farben. Bei hellen Farben kann es in Kombination mit dunklen oder intensiven Farbtönen zu einer Farbmigration | Farbwanderung kommen. Dunkle und intensive Farben neigen zu Farbabrieb.

Gebrauchs- und Pflegehinweise:

Bitte beachten Sie die Hinweise zu Gebrauch und Pflege unter www.eurotex2000.com | Pflegehinweise. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Reinigung, Pflege, nachträgliche Imprägnierung und Haustiere entstanden sind.

Reinigung:

Wichtige Informationen und nützliche Tipps für die optimale Reinigung und Pflege Ihres Bezugsstoffs finden Sie auf www.2-clean.de.

Ausrüstung:

wasserabweisend

Mai 2020

Ethan

Product profile for upholstery farbics in living areas | according to DIN EN 14465:2006

			category
	Abrasion test (cycles) EN ISO 12947-1,2	>50.000 (Martindale)	A
	Pilling test EN ISO 12945-2 (2.000 T)	4	B
	Tensile strength EN ISO 13934-1 warp: weft:	 1200 N 1800 N	 A A
	Tear growth resistance EN ISO 13937-3 warp: weft:	 250 N 380 N	 A A
	Resistance seam slippage EN ISO 13936-2 warp: weft:	 4.5 mm 5.0 mm	 A B
	Fastness to rubbing dry EN ISO 105-X12 bright colors dark colors	 4-5 4	 A A
	Fastness to rubbing wet EN ISO 105-X12 bright colors: dark colors:	 4-5 4	 A A
	Fastness to light EN ISO 105-B02-2 bright colors: dark colors:	 >5 5	 A B
	Permissible color tolarance DIN EN 20105-A02	min. grade 4	passed

Proved by:

supporting member since 2011

Article specification:

Roll length:	~35 m	Width:	143 cm + | - 2 cm
Usable width:	140 cm + | - 2 cm	Weight m DIN EN 12127:	830 g + | - 5 %
Thickness:	1.5 mm + | - 2 %	Weight m² DIN EN 12127:	580 g + | - 5 %

Composition:

Surface EU 1007|2011:	98% polyester, 2% nylon
Base EU 1007|2011:	100% polyester

Typical product characteristics:

washing

bleaching

drying

ironing

dry cleaning

Typical product characteristics:

Slight colour and structure deviations between the production batches are unavoidable. Thickening of threads, knots and foreign weft cannot be excluded with woven fabrics. Also typically roughened flat fabrics can be further roughened during use. Due to the roughened surface, a slight streak effect typical of the fabric can occur. Loop pulls are to be expected when hooked with pointed objects or Velcro fasteners. Pilling cannot be avoided and can also be caused by the adhesion of foreign fibres. Pile layer changes | seat mirrors are unavoidable with roughened fabrics. A certain degree of fading of the colours due to incidence of light or abrasion due to stress is inherent in the nature of a fabric. Light colours show dirt and denim abrasion faster and more clearly than dark colours. Light colours can cause colour migration | colour migration in combination with dark or intensive colour tones. Dark and intensive colours tend to rub off.

Instructions for use and care:

Please take note of the instructions for use and care at www.eurotex2000.com | care instructions. We assume no warranty for damage caused by improper use, cleaning, care, subsequent impregnation and pets

Cleaning instruction:

Important information and useful tips for optimum cleaning and care of your upholstery fabric can be found at www.2-clean.de.

Special equipment:

water repellent

May 2020

www.eurotex2000.com