



Jade

Produktprofil für Polsterstoffe im Wohnbereich | gemäß DIN EN 14465:2006

			Kategorie
	Scheuerbeständigkeit (Touren) EN ISO 12947-1,2	>25.000 (Chenilleverlust)	>90.000 (Martindale)
	Pillbildung EN ISO 12945-2 (2.000 T)	4-5	A
	Zugfestigkeit EN ISO 13934-1 Kette: Schuss:	1800 N 1000 N	A A
	Weiterreifestigkeit EN ISO 13937-3 Kette: Schuss:	150 N 50 N	A A
	Nahtschiebewiderstand EN ISO 13936-2 Kette: Schuss:	2.0 mm 2.0 mm	A A
	Reibechtheit trocken EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	5 5	A A
	Reibechtheit nass EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	5 5	A A
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02-2 helle Farben: dunkle Farben:	5 5	B B
	Erlaubte Farbtoleranz DIN EN 20105-A02	min. Note 4	bestanden

geprft durch:



Artikelspezifikation:

Rollen Lnge:	~40 m	Breite:	142 cm + - 2 cm
Nutzbreite:	142 cm + - 2 cm	Gewicht m DIN EN 12127:	750 g + - 5 %
Materialstrke:	1.1 mm + - 2 %	Gewicht m ² DIN EN 12127:	530 g + - 5 %

Zusammensetzung:

	Oberflche EU 1007 2011:	100% Polyester
	Grundgewebe EU 1007 2011:	-

Empfohlene Pflegekennzeichnung:

Waschen	Bleichen	Trocknen	Bgeln	Chem. Reinigung

Warentypische Eigenschaften:

Bei dunklen und intensiven Farben kann es zu einer Farbpigmentwanderung, sowie einem Farbabrieb kommen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Fremdfasern entstehen. Im Gebrauch wird jedes Flachgewebe aufrauen und es knnen Patina und Glanzstellen entstehen. Schlingenzge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenstnden zu erwarten. Materialbedingt kann eine leichte Streifenwirkung auftreten. Bei Chenillegewebe sind eine Florlagenvernderung (Sitzspiegel), das Changieren (Farbwechsel bei unterschiedlichen Beleuchtungswinkeln), sowie das Abflachen des Chenille Effektes unvermeidlich. Ein gewisses Ma an Ausbleichen der Farben, aufgrund von Lichteinfall oder Abrieb durch Beanspruchung im Laufe der Zeit, liegt ebenfalls in der Natur des Chenillegewebe. Geringfgige Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Produktionschargen sind unvermeidbar und knnen auftreten.

Gebrauchs- und Pflegehinweise:

Bitte beachten Sie die Hinweise zu Gebrauch und Pflege unter www.eurotex2000.com | Pflegehinweise. Wir bernehmen keine Gewhrleistung fr Schden, die durch unsachgemen Gebrauch, Reinigung, Pflege, nachtrgliche Imprgnierung und Haustiere entstanden sind.

Reinigung:

Wichtige Informationen und ntzliche Tipps fr die optimale Reinigung und Pflege Ihres Bezugsstoffs finden Sie auf www.2-clean.de.

Mai 2020

www.eurotex2000.com




Jade

Product profile for upholstery fabrics in living areas | according to DIN EN 14465:2006

			category
	Abrasion test (cycles) EN ISO 12947-1,2	>25.000 (loss of chenille)	>90.000 (Martindale)
	Pilling test EN ISO 12945-2 (2.000 T)	4-5	A
	Tensile strength EN ISO 13934-1 warp: weft:	1800 N 1000 N	A A
	Tear growth resistance EN ISO 13937-3 warp: weft:	150 N 50 N	A A
	Resistance seam slippage EN ISO 13936-2 warp: weft:	2.0 mm 2.0 mm	A A
	Fastness to rubbing dry EN ISO 105-X12 bright colors dark colors	5 5	A A
	Fastness to rubbing wet EN ISO 105-X12 bright colors: dark colors:	5 5	A A
	Fastness to light EN ISO 105-B02-2 bright colors: dark colors:	5 5	B B
	Permissible color tolerance DIN EN 20105-A02	min. grade 4	passed

Proved by:



Article specification:

Roll length:	~40 m	Width:	142 cm + - 2 cm
Usable width:	142 cm + - 2 cm	Weight m DIN EN 12127:	750 g + - 5 %
Thickness:	1.1 mm + - 2 %	Weight m² DIN EN 12127:	530 g + - 5 %

Composition:

	Surface EU 1007 2011:	100% polyester
	Base EU 1007 2011:	-

Typical product characteristics:

washing	bleaching	drying	ironing	dry cleaning

Typical product characteristics:

Pigment bleed and color abrasion may occur with dark and intensive colors. Pilling cannot be avoided and may also occur through the adhesion of fibers from other sources. All flat-woven fabrics may roughen in use and patina and glossy spots may occur. Pulled threads are to be expected if sharp objects catch in the fabric. Depending on the material, a slight striped effect may occur. In the case of chenille fabrics a change in the run nap (shading), shimmer (color change depending on the light angle) and the fattening out of the chenille effect are inevitable. Over the course of time, a certain amount of color fading can be expected. This is due to light incidence or abrasion caused by heavy usage of chenille fabrics. Minor variations in color and texture between product lots are unavoidable and may occur. Dark and intense colors tend to abrasion.

Instructions for use and care:

Please take note of the instructions for use and care at www.eurotex2000.com | care instructions. We assume no warranty for damage caused by improper use, cleaning, care, subsequent impregnation and pets.

Cleaning instruction:

Important information and useful tips for optimum cleaning and care of your upholstery fabric can be found at www.2-clean.de.

May 2020

www.eurotex2000.com