



# Giulia


Produktprofil für Polsterstoffe im Wohnbereich | gemäß DIN EN 14465:2006

			Kategorie
	Scheuerbeständigkeit (Touren) EN ISO 12947-1,2	>10.000 (Chenilleverlust)	>95.000 (Martindale)
	Pillbildung EN ISO 12945-2 (2.000 T)	5	A
	Zugfestigkeit EN ISO 13934-1 Kette: Schuss:	2000 N 1300 N	A A
	Weiterreißfestigkeit EN ISO 13937-3 Kette: Schuss:	115 N 150 N	A A
	Nahtschiebewiderstand EN ISO 13936-2 Kette: Schuss:	2.0 mm 2.0 mm	A A
	Reibechtheit trocken EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	4-5 4-5	A A
	Reibechtheit nass EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	4-5 4-5	A A
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02-2 helle Farben: dunkle Farben:	4-5 4-5	B B
	Erlaubte Farbtoleranz DIN EN 20105-A02	min. Note 4	bestanden

geprüft durch:



supporting member since 2011



Artikelspezifikation:

Rollen Länge:	~40 m	Breite:	145 cm +   - 2 cm
Nutzbreite:	140 cm +   - 2 cm	Gewicht m DIN EN 12127:	740 g +   - 5 %
Materialstärke:	1.0 mm +   - 2 %	Gewicht m <sup>2</sup> DIN EN 12127:	510 g +   - 5 %

Zusammensetzung:

	Oberfläche EU 1007 2011:	85% Polyester, 15% Viskose
	Grundgewebe EU 1007 2011:	-

Empfohlene Pflegekennzeichnung:

Waschen	Bleichen	Trocknen	Bügeln	Chem. Reinigung

Warentypische Eigenschaften:

Bei dunklen und intensiven Farben kann es zu einer Farbpigmentwanderung, sowie einem Farbabrieb kommen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Fremdfasern entstehen. Im Gebrauch wird jedes Flachgewebe aufrauen und es können Patina und Glanzstellen entstehen. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen zu erwarten. Materialbedingt kann eine leichte Streifenwirkung auftreten. Bei Chenillegewebe sind eine Florlagenveränderung (Sitzspiegel), das Changieren (Farbwechsel bei unterschiedlichen Beleuchtungswinkeln), sowie das Abflachen des Chenille Effektes unvermeidlich. Ein gewisses Maß an Ausbleichen der Farben, aufgrund von Lichteinfall oder Abrieb durch Beanspruchung im Laufe der Zeit, liegt ebenfalls in der Natur des Chenillegewebe. Geringfügige Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Produktionschargen sind unvermeidbar und können auftreten.

Gebrauchs- und Pflegehinweise:

Bitte beachten Sie die Hinweise zu Gebrauch und Pflege unter [www.eurotex2000.com](http://www.eurotex2000.com) | Pflegehinweise. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Reinigung, Pflege, nachträgliche Imprägnierung und Haustiere entstanden sind.

Reinigung:

Wichtige Informationen und nützliche Tipps für die optimale Reinigung und Pflege Ihres Bezugsstoffs finden Sie auf [www.2-clean.de](http://www.2-clean.de).

Februar 2021

[www.eurotex2000.com](http://www.eurotex2000.com)