




ADAM

Die wollig anmutende Oberfläche fällt sofort auf. Nicht nur optisch – denn auch in seiner Haptik ist ADAM unverwechselbar.

Die feinabgestimmte Zweifarbigkeit macht jedes Möbelstück besonders. Und dank der wasserabweisenden Oberfläche bleibt es das auch.





Artikelspezifikation:

Rollen Längen:	~33 m	Breite:	145 cm + - 2 cm
Nutzbreite:	143 cm + - 2 cm	Gewicht m DIN EN 12127:	750 g + - 5 %
Materialstärke:	1.7 mm + - 2 %	Gewicht m² DIN EN 12127:	520 g + - 5 %

Zusammensetzung:

	Oberfläche EU 1007 2011:	100% Polyester
	Grundgewebe EU 1007 2011:	100% Polyester

Produktprofil für Polsterstoffe im Wohnbereich | gemäß DIN EN 14465:2006

			Kategorie
	Scheuerbeständigkeit (Touren) EN ISO 12947-1,2	>35.000 (Martindale)	A
	Pillbildung EN ISO 12945-2 (2.000 T)	>4	A
	Zugfestigkeit EN ISO 13934-1 Kette: Schuss:	1600 N 1100 N	A A
	Weiterreißfestigkeit EN ISO 13937-3 Kette: Schuss:	140 N 150 N	A A
	Nahtschiebewiderstand EN ISO 13936-2 Kette: Schuss:	4.0 mm 3.0 mm	A A
	Reibechtheit trocken EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	5 5	A A
	Reibechtheit nass EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	4 4	A A
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02-2 helle Farben: dunkle Farben:	>5 5	B B
	Erlaubte Farbtoleranz DIN EN 20105-A02	min. Note 4	bestanden

Warentypische Eigenschaften:

Geringfügige Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Chargen | Lots sind nicht vermeidbar. Fadenverdickungen, Knoten und Fremdeinschüsse können bei Webstoffen nicht ausgeschlossen werden. Auch warentypisch aufgerautes Flachgewebe kann im Gebrauch weiter aufrauen. Durch die aufgeraute Oberfläche kann eine leichte warentypische Streifenwirkung auftreten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettverschlüssen zu erwarten. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Fremdfasern entstehen. Florlagenveränderungen | Sitzspiegel sind bei aufgerauten Geweben unvermeidlich. Ein gewisses Maß an Ausbleichen der Farben aufgrund von Lichteinfall oder Abrieb durch Beanspruchung liegt in der Natur eines Gewebes. Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb schneller und deutlicher auf als dunkle Farben. Bei hellen Farben kann es in Kombination mit dunklen oder intensiven Farbtönen zu einer Farbmigration | Farbwanderung kommen. Dunkle und intensive Farben neigen zu Farbabrieb.

Die Tests wurden mit verschiedenen Produktionseinheiten durchgeführt, daher sind die Ergebnisse als mittlere indikative Werte zu verstehen.

REINIGUNGS- ANWEISUNGEN

Mit täglicher Pflege und Reinigungsmitteln für zu Hause kann Ihr Stoff jahrelang schön bleiben. Im Falle eines verschütteten Wassers, eines Flecks oder allgemeiner Abnutzung können Sie unsere Tipps zur Reinigung von Stoffen befolgen.



Zur Reinigung benötigen Sie destilliertes Wasser und ein ph-neutrales Shampoo.



Sie benötigen ein weißes, sauberes und weiches Baumwolltuch. Entfernen Sie damit den Fleck in kreisenden Bewegungen und lassen Sie die Stelle trocknen.




Reinigung nur mit der Staubsaugerdüse.


Empfohlene Pflegekennzeichnung:




Waschen




Bleichen



Trocknen



Bügeln



Chem. Reinigung

Gebrauchs- und Pflegehinweise:

Bitte beachten Sie die Hinweise zu Gebrauch und Pflege unter www.eurotex2000.com | Pflegehinweise. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Reinigung, Pflege, nachträgliche Imprägnierung und Haustiere entstanden sind.

Reinigung:

Wichtige Informationen und nützliche Tipps für die optimale Reinigung und Pflege Ihres Bezugsstoffs finden Sie auf www.2-clean.de. Die weitere Reinigung muss von Fachleuten durchgeführt werden, die auf diese Art der Reinigung spezialisiert sind.

Ausrüstung:



wasserabweisend

geprüft durch:



supporting member
since 2011



ChemVerbotsV
BedGgstV

Intertek



STANDARD
100

