





BE HANDSOME

Optisch besticht BE HANDSOME durch eine elegante, unaufdringliche Melangefärbung die durch spezieller Garne erreicht wird.

Haptisch ist BE HANDSOME ein angenehmes und geschmeidiges Gewebe, das zudem besonders widerstandsfähig ist.





Artikelspezifikation:

Rollen Längen:	~40 m	Breite:	140 cm + - 2 cm
Nutzbreite:	140 cm + - 2 cm	Gewicht m DIN EN 12127:	634 g + - 5 %
Materialstärke:	1.7 mm + - 2 %	Gewicht m² DIN EN 12127:	453 g + - 5 %

Zusammensetzung:

	Oberfläche EU 1007 2011:	95% Polyester, 5% Nylon
	Grundgewebe EU 1007 2011:	100% Polyester

Produktprofil für Polsterstoffe im Wohnbereich | gemäß DIN EN 14465:2006

			Kategorie
	Scheuerbeständigkeit (Touren) EN ISO 12947-1,2	35.000 (Martindale)	A
	Pillbildung EN ISO 12945-2 (2.000 T)	5	A
	Zugfestigkeit EN ISO 13934-1 Kette: Schuss:	1030 N 650 N	A A
	Weiterreißfestigkeit EN ISO 13937-3 Kette: Schuss:	56 N 42 N	A A
	Nahtschiebewiderstand EN ISO 13936-2 Kette: Schuss:	2.0 mm 2.0 mm	A A
	Reibechtheit trocken EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	4-5 4-5	A A
	Reibechtheit nass EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	4-5 4-5	A A
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02-2 helle Farben: dunkle Farben:	>5 >5	>B >B
	Erlaubte Farbtoleranz DIN EN 20105-A02	min. Note 4	bestanden

Warentypische Eigenschaften:

Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb schneller und deutlicher als dunkle Farben. Bei hellen Farben kann es in Kombination mit dunklen oder intensiven Farbtönen zu Farbmigration bzw. Farbübertragungen kommen. Dunkle und intensive Farben neigen zu Farbabrieb. Ein gewisses Maß an Farbausbleichung durch Lichteinfall oder Abrieb infolge von Beanspruchung ist materialbedingt. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Fremdfasern entstehen. Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Durch die aufgeraute Oberfläche kann eine leichte, warentypische Streifenwirkung auftreten. Florlagenveränderungen und Sitzspiegel sind bei aufgerauten Geweben unvermeidlich. Schlingenzüge können durch das Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettverschlüssen entstehen. Fadenverdickungen, Knoten und Fremdeinschlüsse sind bei Webstoffen nicht gänzlich auszuschließen. Geringfügige Farb- und Strukturabweichungen zwischen verschiedenen Produktionschargen sind unvermeidbar.

REINIGUNGS- ANWEISUNGEN

Mit täglicher Pflege und Reinigungsmitteln für zu Hause kann Ihr Stoff jahrelang schön bleiben.
Im Falle eines verschütteten Wassers, eines Flecks oder allgemeiner Abnutzung können Sie unsere Tipps zur Reinigung von Stoffen befolgen.



Zur Reinigung benötigen Sie destilliertes Wasser und ein ph-neutrales Shampoo.



Sie benötigen ein weißes, sauberes und weiches Baumwolltuch. Entfernen Sie damit den Fleck in kreisenden Bewegungen und lassen Sie die Stelle trocknen.




Reinigung nur mit der Staubsaugerdüse.


Empfohlene Pflegekennzeichnung:




Waschen




Bleichen



Trocknen



Bügeln



Chem. Reinigung

Gebrauchs- und Pflegehinweise:

Bitte beachten Sie die Hinweise zu Gebrauch und Pflege unter www.eurotex2000.com | Pflegehinweise. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Reinigung, Pflege, nachträgliche Imprägnierung und Haustiere entstanden sind.

Reinigung:

Wichtige Informationen und nützliche Tipps für die optimale Reinigung und Pflege Ihres Bezugsstoffs finden Sie auf www.2-clean.de. Die weitere Reinigung muss von Fachleuten durchgeführt werden, die auf diese Art der Reinigung spezialisiert sind.

geprüft durch:



supporting member
since 2011



STANDARD
100

20.0.29847
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com

