






ESTELLE

Der Materialmix dieses Gewebes sorgt für eine attraktive Zweifarbigkeit, denn der Leinen-Anteil des Stoffes behält selbst nach dem Färbeprozess

seine warmweiße Farbe. Auch der Griff des dezent rauen Materials wird vom Leinen geprägt.





Artikelspezifikation:

Rollen Längen:	~35 m	Breite:	147 cm + - 2 cm
Nutzbreite:	145 cm + - 2 cm	Gewicht m DIN EN 12127:	810 g + - 5 %
Materialstärke:	1.6 mm + - 2 %	Gewicht m² DIN EN 12127:	550 g + - 5 %

Zusammensetzung:

	Oberfläche EU 1007 2011:	76% Polyester, 16% Viscose, 8% Leinen
	Grundgewebe EU 1007 2011:	-

Produktprofil für Polsterstoffe im Wohnbereich | gemäß DIN EN 14465:2006

			Kategorie
	Scheuerbeständigkeit (Touren) EN ISO 12947-1,2	>100.000 (Martindale)	A
	Pillbildung EN ISO 12945-2 (2.000 T)	4	B
	Zugfestigkeit EN ISO 13934-1 Kette: Schuss:	1080 N 1200 N	A A
	Weiterreißfestigkeit EN ISO 13937-3 Kette: Schuss:	220 N 200 N	A A
	Nahtschiebewiderstand EN ISO 13936-2 Kette: Schuss:	4.0 mm 5.0 mm	A A
	Reibechtheit trocken EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	5 5	A A
	Reibechtheit nass EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	5 5	A A
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02-2 helle Farben: dunkle Farben:	5 4-5	B B
	Erlaubte Farbtoleranz DIN EN 20105-A02	min. Note 4	bestanden

Warentypische Eigenschaften:

Helle Farben weisen Verschmutzungen und Jeansabrieb schneller und deutlicher auf als dunkle Farben. Bei hellen Farben kann es in der Kombination mit dunklen oder intensiven Farbtönen zu einer Farb-migration/Farbwanderung kommen. Dunkle und intensive Farben neigen zu Farbabrieb. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Fremdfasern entstehen. Jedes Flachgewebe wird im Ge-brauch aufrauen. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettverschlüssen zu erwarten. Materialbedingt kann eine leichte Streifenwirkung auftreten. Geringfügige Farb- und Struk-turabweichungen zwischen den Produktionschargen sind unvermeidbar und können auftreten. Ein ge-wisses Maß an Ausbleichen der Farben aufgrund von Lichteinfall oder Abrieb durch Beanspruchung liegt in der Natur eines Gewebes. Fadenverdickungen, Knoten und Fremdeinschüsse können bei Webstoffen nicht ausgeschlossen werden. Bezugstoffe mit Naturfaseranteil neigen zu geringer Lichtechtheit. Bezugstoffe mit Naturfaseranteil neigen zur Knitterempfindlichkeit.

REINIGUNGS- ANWEISUNGEN

Mit täglicher Pflege und Reinigungsmitteln für zu Hause kann Ihr Stoff jahrelang schön bleiben. Im Falle eines verschütteten Wassers, eines Flecks oder allgemeiner Abnutzung können Sie unsere Tipps zur Reinigung von Stoffen befolgen.



Zur Reinigung benötigen Sie destilliertes Wasser und ein ph-neutrales Shampoo.




Sie benötigen ein weißes, sauberes und weiches Baumwolltuch. Entfernen Sie damit den Fleck in kreisenden Bewegungen und lassen Sie die Stelle trocknen.




Reinigung nur mit der Staubsaugerdüse.


Empfohlene Pflegekennzeichnung:




Waschen




Bleichen



Trocknen



Bügeln



Chem. Reinigung

Gebrauchs- und Pflegehinweise:

Bitte beachten Sie die Hinweise zu Gebrauch und Pflege unter www.eurotex2000.com | Pflegehinweise. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Reinigung, Pflege, nachträgliche Imprägnierung und Haustiere entstanden sind.

Reinigung:

Wichtige Informationen und nützliche Tipps für die optimale Reinigung und Pflege Ihres Bezugsstoffs finden Sie auf www.2-clean.de. Die weitere Reinigung muss von Fachleuten durchgeführt werden, die auf diese Art der Reinigung spezialisiert sind.

geprüft durch:



supporting member
since 2011



STANDARD
100
20.0.29847
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com

