




HERKULES

Herkules setzt einen neuen Standard im Produktbereich der Lederimitate. Das Mikrofaser-Gewebe wirkt optisch und haptisch wie ein echtes Dickleder.

Selbst die markante Narbung der Oberfläche, die auf dem textilen Grundgewebe aufgebracht ist, wirkt natürlich und authentisch. Ein Bestseller.





Artikelspezifikation:

Rollen Längen:	~35 m	Breite:	147 cm + - 2 cm
Nutzbreite:	145 cm + - 2 cm	Gewicht m DIN EN 12127:	540 g + - 5 %
Materialstärke:	1.4 mm + - 2 %	Gewicht m² DIN EN 12127:	365 g + - 5 %

Zusammensetzung:

	Oberfläche EU 1007 2011:	100% Polyester
	Grundgewebe EU 1007 2011:	100% Polyester

Produktprofil für Polsterstoffe im Wohnbereich | gemäß DIN EN 14465:2006

			Kategorie
	Scheuerbeständigkeit (Touren) EN ISO 12947-1,2	>14.000 (Florverlust)	>25.000 (Martindale)
	Pillbildung EN ISO 12945-2 (2.000 T)	4-5	A
	Zugfestigkeit EN ISO 13934-1 Kette: Schuss:	1000 N 1070 N	A A
	Weiterreißfestigkeit EN ISO 13937-3 Kette: Schuss:	50 N 50 N	A A
	Nahtschiebewiderstand EN ISO 13936-2 Kette: Schuss:	2.0 mm 2.0 mm	A A
	Reibechtheit trocken EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	4-5 4	A B
	Reibechtheit nass EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	4 4	A A
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02-2 helle Farben: dunkle Farben:	5 5	B B
	Erlaubte Farbtoleranz DIN EN 20105-A02	min. Note 4	bestanden

Warentypische Eigenschaften:

Helle Farben weisen Verschmutzungen und Jeansabrieb schneller und deutlicher auf als dunkle Farben. Bei hellen Farben kann es in der Kombination mit dunklen oder intensiven Farbtönen zu einer Farbmigration/Farbwanderung kommen. Dunkle und intensive Farben neigen zu Farbabrieb. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Fremdfasern entstehen. Geringfügige Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Produktionschargen sind unvermeidbar und können auftreten. Ein gewisses Maß an Ausbleichen der Farben aufgrund von Lichteinfall und Abrieb liegt in der Natur eines Gewebes. Im Gebrauch entstandene Patina und Glanzstellen sind charakteristisch für Mikrofaserstoffe. An regelmäßig genutzten Stellen können Aufhellungen, sowie Florverlust entstehen. Florlagenveränderungen/ Sitzspiegel und ein leichtes Changieren sind unvermeidlich. Geprägte Mikrofaser neigen zur Kratz- und Druckempfindlichkeit, daher kann die Intensität der Prägung mit der Zeit abnehmen.

REINIGUNGS- ANWEISUNGEN

Mit täglicher Pflege und Reinigungsmitteln für zu Hause kann Ihr Stoff jahrelang schön bleiben. Im Falle eines verschütteten Wassers, eines Flecks oder allgemeiner Abnutzung können Sie unsere Tipps zur Reinigung von Stoffen befolgen.



Zur Reinigung benötigen Sie destilliertes Wasser und ein ph-neutrales Shampoo.



Sie benötigen ein weißes, sauberes und weiches Baumwolltuch. Entfernen Sie damit den Fleck in kreisenden Bewegungen und lassen Sie die Stelle trocknen.




Reinigung nur mit der Staubsaugerdüse.


Empfohlene Pflegekennzeichnung:




Waschen




Bleichen



Trocknen



Bügeln



Chem. Reinigung

Gebrauchs- und Pflegehinweise:

Bitte beachten Sie die Hinweise zu Gebrauch und Pflege unter www.eurotex2000.com | Pflegehinweise. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Reinigung, Pflege, nachträgliche Imprägnierung und Haustiere entstanden sind.

Reinigung:

Wichtige Informationen und nützliche Tipps für die optimale Reinigung und Pflege Ihres Bezugsstoffs finden Sie auf www.2-clean.de. Die weitere Reinigung muss von Fachleuten durchgeführt werden, die auf diese Art der Reinigung spezialisiert sind.

Ausrüstung:



antistatisch

geprüft durch:



supporting member
since 2011



ChemVerbotsV
BedGgstV

Intertek



STANDARD
100

20.0.29847
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com

